

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint



No. SP925-20240418

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

illbruck SP925

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

LOT számot lásd a csomagoláson

3. Az építési termék tervezett felhasználása vagy felhasználásai a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően, a gyártó által előírtak szerint:

Kiválóan alkalmas szigetelésen áthaladó rögzítőkonzolok körüli tömítésre. Ez a bevonat lég- és vízzáró tömítést biztosít miközben igen jó UV állósággal rendelkezik.

4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11.cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően

Tremco CPG Germany GmbH
Traunring 65
D-83301 Traunreut
Deutschland

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Prague
Czech Republic

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek):

4-es rendszer szerint

7. Nyilatkozó/Tanúsító szervezet:

Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó nyilatkozat. A gyártó elvégezte a termék típusvizsgálatát és folyamatosan végzi gyári gyártásellenőrzést.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint



8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Fajsúly	kb. 1,35 g/cm ³	DIN 52451-A
Állékonyosság	félig önterülő	DIN EN ISO 7390 20 mm profil
Bőrösödési idő	kb. 30 perc	Belső vizsgálat 23 °C-on / 50 % relatív páratartalom
Kikeményedési sebesség	kb. 2 mm/első nap	Belső vizsgálat 23 °C-on / 50 % relatív páratartalom
Zsugorodás	kb. 3 %	DIN EN ISO 10563
Szakítószilárdság 100%-os nyúlásnál	kb. 0,6 N/mm ²	DIN EN ISO 8339, A módszer
	kb. 0,8 N/mm ²	DIN 53504 S2
Szakítószilárdság 25%-os nyúlásnál	kb. 0,2 N/mm ²	DIN 53504 S2
Szakítószilárdság szakadáskor	kb. 1,3 N/mm ²	DIN EN ISO 8339, A módszer
	kb. 2,1 N/mm ²	DIN 53504 S2
Szakadási nyúlás	kb. 360 %	DIN EN ISO 8339, A módszer
	kb. 340 %	DIN 53504 S2
Elasztikus visszanyerés 100%-os nyúlásnál	kb. 75 %	DIN EN ISO 7389, A módszer
	kb. 75 %	DIN EN ISO 7389, B módszer
Szakadásállóság	5 N/mm	EN ISO 34
Shore A keménység	kb. 30	DIN 53505 / ISO 868

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, az 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről



2024. április 18.....

Tremco illbruck Kft.
2040 Budaörs, Pusztás Tivadar út 3.
Tel.: +36 23 428 218
Fax: +36 23 428 219
Adószám: 14438989-2-13
Célszám: 13-09-150792