

## MASTERCRYL Q

### Termékleírás

A Mastercrl Q vizes bázisú akril tömítő, amely átfesthető és rugalmas marad.

#### *Fő alkalmazási területei*

- Beltéri hézagok kitöltésére, gipszkarton- és téglafalakhoz.
- Beltéri fa-, fém- és PVC ablak-és ajtókeretek valamint beton, természetes kő és téglaközötti rések tömítésére
- Ablaktokok, lépcsők és falak találkozásánál, mennyezeteknél, szegélyeknél
- Porózus beton ragasztása
- Nem alkalmas táguló hézagokhoz
- Kültéren is alkalmazható, ez esetben az UV- sugárzástól védeni kell (vakolattal vagy átfestéssel )

#### *Tulajdonságok*

- majdnem szagtalan
- könnyen adagolható
- rugalmas tömítést biztosít
- festhető alkidgyanta alapú,- és diszperziós festékekkel
- kiválóan tapad a legtöbb felülethez
- alkalmazás után minimum 5 óráig védeni kell az esőtől

#### *Műszaki tulajdonságok*

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Alap                        | akril diszperzió                                                      |
| Száradási rendszer          | diszperzió, száradás                                                  |
| Állag                       | plasztikus, elasztikus, szilárd                                       |
| Sűrűség                     | 1,67 g/cm <sup>3</sup>                                                |
| Bőrösödési idő              | 15-25 perc után (22°C, 50% relatív páratartalomnál)                   |
| Teljes kikeményedés         | 1-2 hét kb (környezeti viszonyoktól függően)                          |
| Roskadás                    | <10% (DIN 52451)                                                      |
| Megengedett max. deformáció | 10% (ISO 9046)                                                        |
| Shore-A keménység           | 20 (DIN 53505)                                                        |
| E-modulus                   | 0,2 Mpa (ISO 8339)                                                    |
| Hőálló                      | -20°C - +80°C                                                         |
| UV állóság                  | jó (ISO 4892)                                                         |
| Tárolási idő                | max. 12 hónap, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <i>Szín</i>        | fehér |
| <i>Kiszereelés</i> | 300ml |

#### *Felhasználási javaslat*

Hézag vastagság: maximum 25mm, minimum 5mm

Felhordási hőmérséklet: +5°C - +40°C

Felület: Tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenni. Javasoljuk, hogy használat előtt végezzen kísérleteket a felület tapadására vonatkozóan.

Felhasználás: A tömítő anyagot vízzel lehet elsimítani. Felhasználástól számított 5 órán belül védeni kell az esőtől. Nem alkalmazható fagy esetén, vagy olyan helyzetben ahol az anyag nem tud párologni.

Tisztítás: A még meg nem száradt akril tömítőt vízzel lehet eltávolítani, a megszáradt akrilt csak mechanikus úton.

Festhető: Jó tapadást biztosít az alkidgyanta alapú- és emulziós festékekhez. Felhasználás után minimum 2 óra után átfesthető (előzetes tesztelés javasolt). A nagy dilatációnak kitett réseket nem ajánlatos átfesteni.

#### *Biztonsági előírások*

Lásd a biztonságtechnikai adatlapon

Forgalmazza: Szilker Kft.  
Budapest 1104 Kada u. 137.  
Tel.+36 1 431 8275  
WWW.SZILKER.HU