

MASTERFOAM

Pisztolyhab (700ml), kézi hab (700ml, 500ml)

TERMÉK LEÍRÁSA: A MASTERFOAM egy egykomponensű, a levegő nedvességének hatására kötő, aerosolos, poliuretán szigetelő hab. Környezetbarát hajtógázt tartalmaz, mely megfelel a legutóbbi EU előírásoknak.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Alkalmas kitöltésre, tömítésre, szigetelésre.

- válaszfalak, plafonok csatlakozásánál
- ajtó- és ablaktokok körüli hézagok, falazatok kitöltésére
- előre gyártott építőipari elemek réseinek szigetelésére
- csökkenti a légáteresztést az építési burkolatoknál és így jó átfedést biztosít
- kémények, tető- és falpanelek réseinek kitöltésére
- hő-, hang- és légszigetelésre
- téglafalak csőátvezetéseinél

AZ ANYAG TULAJDONSÁGAI:

Jól tapad a legtöbb átlagos építőipari anyaghoz, beleértve a fát, betont, farostlemezt és műanyagot, kivéve a sima felületű polietilént, szilikont, olajat és zsírt, vagy hasonló anyagokat. A MASTERFOAM +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten használható, az optimális felhasználási hőmérséklet: +18°C és +25°C közötti.

Teljes kikeményedési idő: 12 óra. A kikeményedett hab vágható, csiszolható, festhető és vakolható. A kikeményedett hab fél-merev és túlnyomó részben zárt cellás.

Hőmérséklettűrése: -30° és +80°C között.

A MASTERFOAM tartós és állandó, kivéve, ha UV sugárzásnak van kitéve. Az UV sugárzásnak kitett habot fessük vagy fedjük le.

Hőszigetelő képessége kiváló.

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:

Felhasználás előtt a felület legyen tiszta, kosztól, zsírtól és maradék anyagtól mentes.

A folyamat meggyorsításának érdekében, a hab használata előtt enyhén nedvesítsük meg a felületet.

A padlót és munka felületeket ajánlott papírral vagy műanyag lappal letakarni, hogy megóvjuk a lecsöpögő anyagtól. Ajánlott PU tisztítót kéznél tartani.

A környezet és a kanna tartalma számára ideális felhasználási hőmérséklet +20°C.

Mindig viseljünk kesztyűt és védőszemüveget, amikor a MASTERFOAM-ot használjuk.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Rázza fel a flakont erőteljesen 30 másodpercig. A kézi hab kinyomó csövét csavarja fel vagy a pisztolyt a szelepre pisztolyhab esetén. Vigyázzunk, hogy a kinyomó alkatrészeket ne feszítsük túl. A hab kinyomásához a kézi hab kinyomó csövének vagy a pisztolyhab pisztolyának kioldójával gondosan szabályozzuk a nyomást. A pisztoly ravaszát a pisztoly hátulján lévő kerek gombbal állíthatjuk be. Kinyomáskor a flakont a szeleppel lefelé tartjuk. A friss hab kinyomás után megduzzad, ezért vigyázzunk, hogy ne töltsük ki a hézagokat túlzott mértékben.

Figyelmeztetés: a hab gyors és egyenletes megkötéséhez pára szükséges. A nem megfelelő nedvesség vagy a hézagok és üregek túltöltése gyenge száradáshoz és a hab túlzott mértékű nemkívánatos utó-tágulásához vezethet.

A 3 x 3 cm-nél nagyobb rések esetében ajánlott a habot több rétegben felvinni és az egyes rétegeket hagyni, hogy megkössenek.

A friss hab felesleget még az alakíthatósági időn belül távolítsuk el PU tisztítóval. A már megkötött habot mechanikus úton tudjuk eltávolítani.

Amennyiben pisztolyhabot használunk: A viszonylag rövid munkaszünetek alatt hagyjuk a kinyomó pisztolyt a flakonon és teljesen zárjuk el. Ha a flakon kiürült, azonnal helyezzük át a pisztolyt egy másik flakonra. Hosszú leállás esetén csavarjuk le a flakont és PU tisztítóval tisztítsuk meg a pisztolyt. A megkezdett pisztolyos flakon 4 héten belül felhasználható.

Amennyiben kézi habot használunk: a már kinyitott hab a kinyomó csőben vagy a szelepben 20-60 percen belül megszilárdul, a környezeti feltételektől függően. A hab azonnali használatára készüljünk. Ha az aerosolos flakon hozzáragad a kinyomó csőhöz vagy a pisztolyhoz, ne feszegessük, mivel ellenőrizetlen anyagok szabadulhatnak fel!

Ha a termék nem jön ki könnyedén, ne erőltessük a kinyomást!

Csomagolás: 750ml-es flakon, 12db/1 karton

Tárolás és raktározás: mindig száraz helyen és állítva.

Tárolási hőmérséklet: +15°C és +25°C között.

A flakont ne tároljuk meleg helyen, mint például járművekben közvetlen napfénynek kitéve.

Eltartható: 12 hónapig, eredeti bontatlan csomagolásban.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK:

	Mérték egység-	Pisztolyhab 750ml	Kézi hab 750ml	Teszt
Sűrűség	kg/m ³	15	18	DIN 53420
Sűrűség (3 cm rés)	kg/m ³	20	22	DIN 53420
Szín		világos sárga	világos sárga	vizuális
Kiadósság	liter	45	35	
Alakíthatósági idő	perc	10	12	
Vágható	perc	23	25	
Szakítószilárdság	N/cm ²	8	8	DIN 53430
Nyomószilárdság	N/cm ²	5	5	DIN 53421
Vágószilárdság	N/cm ²	5	5	DIN 53427
Mérettartósság	%	≤10	≤10	DIN 53431

Biztonsági előírások: ld. a biztonságtechnikai adatlapon.

Forgalmazza: SZILKER Kft. 1104 Budapest, Kada u. 137.

Tel.: +36 1 260 8254, fax: +36 1 431 7151