

MASTERFOAM TÉLI

Pisztolyhab 700ml, kézi hab 700ml

TERMÉK LEÍRÁSA: A MASTERFOAM TÉLI egy egykomponensű, a levegő nedvességének hatására kötő, aerosolos, poliuretán szigetelő hab. Környezetbarát hajtógázt tartalmaz, mely megfelel a legutóbbi EU előírásoknak.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Alkalmas kitöltésre, tömítésre, szigetelésre.

- válaszfalak, plafonok csatlakozásánál
- ajtó- és ablakok körüli hézagok, falazatok kitöltésére
- előre gyártott építőipari elemek réseinek szigetelésére
- csökkenti a légáteresztést az építési burkolatoknál és így jó átfedést biztosít
- kémények, tető- és falpanelek réseinek kitöltésére
- hő-, hang- és légszigetelésre
- téglafalak csőátvezetéseinél

AZ ANYAG TULAJDONSÁGAI:

A MASTERFOAM TÉLI egy speciális hab tömítő, melyet alacsony hőmérséklet és extrém időjárási viszonyok mellett használatra fejlesztettek ki.

Jól tapad a legtöbb átlagos építőipari anyaghoz, beleértve a fát, betont, farostlemezt és műanyagot, kivéve a sima felületű polietilént, szilikont, olajat és zsírt, vagy hasonló anyagokat. A MASTERFOAM TÉLI hab -10°C és +25°C közötti hőmérsékleten használható.

Teljes kikeményedési idő: 12 óra vagy több, a hőmérséklettől függően. A kikeményedett hab vágható, csiszolható, festhető és vakolható.

Hőmérséklettűrése: -55° és +100°C között.

A MASTERFOAM TÉLI hab tartós és állandó, kivéve, ha UV sugárzásnak van kitéve. Az UV sugárzásnak kitétt habot fessük vagy fedjük le.

Hőszigetelő képessége kiváló.

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:

Felhasználás előtt a felület legyen tiszta, kosztól, zsírtól és maradék anyagtól mentes.

A folyamat meggyorsításának érdekében 0°C feletti hőmérsékleten a hab használata előtt enyhén nedvesítsük meg a felületet.

A padlót és munka felületeket ajánlott papírral vagy műanyag lappal letakarni, hogy megóvjuk a lecsöpögő anyagtól. Ajánlott PU tisztítót kéznél tartani.

A MASTERFOAM TÉLI hab -10°C és +25°C közötti hőmérsékleten használható. Ajánlott a flakont +5°C feletti hőmérsékleten tárolni használat előtt, hogy könnyebbé tegyük a kinyomást.

Mindig viseljünk kesztyűt és védőszemüveget, amikor a Masterfoam Téli habot használjuk.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Rázza fel a flakont erőteljesen 30 másodpercig. A kézi hab kinyomó csövét csavarja fel vagy a pisztolyt a szelepre pisztolyhab esetén. Vigyázzunk, hogy a kinyomó alkatrészeket ne feszítsük túl. A hab kinyomásához a kézi hab kinyomó csövének vagy a pisztolyhab pisztolyának kioldójával gondosan szabályozzuk a nyomást. A pisztoly ravaszát a pisztoly hátulján lévő kerek gombbal állíthatjuk be. Kinyomáskor a flakont a szeleppel lefelé tartjuk. A friss hab kinyomás után megduzzad, ezért vigyázzunk, hogy ne töltsük ki a hézagokat túlzott mértékben.

Figyelmeztetés: a hab gyors és egyenletes megkötéséhez pára szükséges. A nem megfelelő nedvesség vagy a hézagok és üregek túltöltése gyenge száradáshoz és a hab túlzott mértékű nemkívánatos utó-táguláshoz vezethet.

A 3 x 3 cm-nél nagyobb rések esetében ajánlott a habot több rétegben felvinni és az egyes rétegeket hagyni, hogy megkössenek.

A friss hab felesleget még az alakíthatósági időn belül távolítsuk el PU tisztítóval. A már megkötött habot mechanikus úton tudjuk eltávolítani.

Amennyiben pisztolyhabot használunk: A viszonylag rövid munkaszünetek alatt hagyjuk a kinyomó pisztolyt a flakonon és teljesen zárjuk el. Ha a flakon kiürült, azonnal helyezzük át a pisztolyt egy másik flakonra. Hosszú leállás esetén csavarjuk le a flakont és PU tisztítóval tisztítsuk meg a pisztolyt. A megkezdett pisztolyos flakon 4 héten belül felhasználható.

Amennyiben kézi habot használunk: a már kinyitott hab a kinyomó csőben vagy a szelepben 20-60 percen belül megszilárdul, a környezeti feltételektől függően. A hab azonnali használatára készüljünk.

Ha az aerosolos flakon hozzáragad a pisztolyhoz, ne feszegessük, mivel ellenőrizetlen anyagok szabadulhatnak fel!

Ha a termék nem jön ki könnyedén, ne erőltessük a kinyomást!

Csomagolás: 700ml-es flakon, 12db/1 karton

Tárolás és raktározás: mindig száraz helyen és állítva.

Tárolási hőmérséklet: +5°C és +25°C között.

A flakont ne tároljuk meleg helyen, mint például járművekben közvetlen napfénynek kitéve.

Eltartható: 12 hónapig, eredeti bontatlan csomagolásban.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK ⁽¹⁾ :

Hőmérséklet: +23°C

Sűrűség	Kg/m ³	20
A hab tágulása az alkalmazási és termék-hőmérséklettel változik.		
A résbe töltött hab sűrűsége enyhén megnő. A rés méretétől és alakjától függően változik.		
Kiadósság	liter	50
A kiadósság kalkulált – 30mm átmérőjű habcsík alapján. Öreg hab esetén a kiadósság csökken.		
Szín		világos sárga
Anyagáramlás	g/10mp	170
Alakíthatósági idő	p:mp	2:40
Száradás	óra	23°C-on: 1-2 -10°C-on: 6-9

Megszáradt hab

vízfelvétele	(%)	Max. 20%
Roskadás	(%)	Kevesebb mint 10%
Szakítószilárdság	kPa	> 50
Nyomóellenállás	kPa	> 30
Hővezető-lépasság	W/m.K	0.03

Tűzvédelmi

osztály	B3 (DIN4102)
Hőmérséklettűrés	-55°C-tól +100°C-ig

(1) Fent említett tesztelési módokon alapul, minden adat frissen gyártott habra vonatkozik. A speciális alkalmazások egyedi tesztelést kívánnak meg.

Biztonsági előírások: ld. a biztonságtechnikai adatlapon.

Forgalmazza: SZILKER Kft. 1104 Budapest, Kada u. 137.

Tel.: +36 1 260 8254, fax: +36 1 431 7151