



GREAT STUFF PRO GAPS & CRACKS

Pisztolyhab (750ml), kézi hab (750ml/500ml)

Termék leírása	A GREAT STUFF PRO GAPS AND CRACKS egy egykomponensű, a levegő nedvességének hatására kötő, aeroszolos, poliuretán tömítő hab. Környezetbarát hajtógázt tartalmaz, mely megfelel a fluor-klór-szénhidrogén (CFC), valamint halogénezett és hidrogénezett fluorgáz (HCFC) hajtógázok betiltásáról szóló legfrissebb EU rendelet előírásainak.
Felhasználási területek	Alkalmas kitöltésre, tömítésre, szigetelésre. - válaszfalak, födémek csatlakozásánál - ajtó- és ablakok körüli hézagok, falazatok kitöltésére, rögzítésére - előre gyártott építőipari elemek réseinek szigetelésére - csökkenti a légáteresztést az építési burkolatoknál és így jó átfedést biztosít - tető- és falpanelek réseinek kitöltésére - hő-, hang- és légszigetelésre - tégla falak csőátvezetéseinél
Az anyag tulajdonságai	A GREAT STUFF PRO GAPS AND CRACKS jól tapad a legtöbb átlagos építőipari anyaghoz, beleértve a fát, betont, farostlemezt és műanyagot, kivéve a sima felületű polietilént, szilikont, olajat és zsírt, vagy hasonló anyagokat. A GREAT STUFF PRO GAPS AND CRACKS +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten használható, az optimális felhasználási hőmérséklet: +18°C és +25°C közötti. Teljes kikeményedési idő: 12 óra. A kikeményedett hab vágható, csiszolható, festhető és vakolható. A kikeményedett hab fél-merev és túlnyomó részben zárt cellás. Hőmérséklettűrése: -30°C és +80°C között. A GREAT STUFF PRO GAPS AND CRACKS tartós és állandó, kivéve, ha UV sugárzásnak van kitéve. Az UV sugárzásnak kitétt habot fessük vagy fedjük le. Hőszigetelő képessége kiváló. A GREAT STUFF PRO pisztolyhab garantálja a kiváló adagolhatóságot, és ismételten felhasználható.
Ajánlott felhasználási feltételek	Felhasználás előtt a felület legyen tiszta, kosztól, zsírtól és maradék anyagtól mentes. A folyamat meggyorsításának érdekében, a hab használata előtt enyhén nedvesítsük meg a felületet. A padlót és munka felületeket ajánlott papírral vagy műanyag lappal letakarni, hogy megóvjuk a lecsöpögő anyagtól. Ajánlott GREAT STUFF PRO GUN CLEANER PU tisztítót kéznél tartani. A környezet és a flakon tartalma számára ideális felhasználási hőmérséklet +20°C. Mindig viseljen kesztyűt és védőszemüveget, amikor a GREAT STUFF PRO GAPS AND CRACKS-et használja.



Felhasználási javaslat

A következő utasításokat szigorúan be kell tartani:

Rázza fel a flakont erőteljesen 30 másodpercig. A kézi hab kinyomó csövét csavarja fel, vagy a pisztolyt a szelepre pisztolyhab esetén. Vigyázzunk, hogy a kinyomó alkatrészeket ne feszítsük túl. A hab kinyomásához a kézi hab kinyomó csövének vagy a pisztolyhab pisztolyának kioldójával gondosan szabályozzuk a nyomást. A pisztoly ravaszát a pisztoly hátulján lévő kerek gombbal állíthatjuk be. Kinyomáskor a flakont a szeleppel lefelé tartjuk. A friss hab kinyomás után megduzzad, ezért vigyázzunk, hogy ne töltsük ki a hézagokat túlzott mértékben.

Figyelmeztetés: a hab gyors és egyenletes megkötéséhez pára szükséges. A nem megfelelő nedvesség vagy a hézagok és üregek túltöltése gyenge száradáshoz és a hab túlzott mértékű nemkívánatos utó-tágulásához vezethet.

A 3 x 3 cm-nél nagyobb rések esetében ajánlott a habot több rétegben felvinni és az egyes rétegeket hagyni, hogy megkössenek.

A friss hab felesleget még az alakíthatósági időn belül távolítsuk el GREAT STUFF PRO GUN CLEANER PU tisztítóval. A már megkötött habot mechanikus úton tudjuk eltávolítani.

Amennyiben pisztolyhabot használunk: A viszonylag rövid munkaszünetek alatt hagyjuk a kinyomópisztolyt a flakonon és teljesen zárjuk el. Ha a flakon kiürült, azonnal helyezzük át a pisztolyt egy másik flakonra. Hosszú leállás esetén csavarjuk le a flakont és GREAT STUFF PRO GUN CLEANER PU tisztítóval tisztítsuk meg a pisztolyt. A megkezdett pisztolyos flakon tartalma 4 héten belül felhasználható.

Amennyiben kézi habot használunk: a már kinyitott hab a kinyomó csőben vagy a szeleppben 20-60 percen belül megszilárdul, a környezeti feltételektől függően. A hab azonnali használatára készüljünk.

Ha az aeroszolos flakon hozzáragad a kinyomó csőhöz vagy a pisztolyhoz, ne feszegessük, mert fennáll a szabályozatlan anyagkiáramlás veszélye!

Ha a termék nem jön ki könnyedén, ne erőltessük a kinyomást!

Csomagolás

750ml-es vagy 500ml-es Tinplate flakon
12db/karton

Tárolás és raktározás

Mindig száraz helyen és állítva.

Tárolási hőmérséklet: +15°C és +25°C között.

A flakont ne tároljuk meleg helyen, mint például járművekben közvetlen napfénynek kitéve.

Eltartható: 18 hónapig, eredeti bontatlan csomagolásban.



Fizikai tulajdonságok ⁽¹⁾

	Mérték egység-	Pisztolyhab 750ml	Kézi hab 750ml	Kézi hab 500ml	Teszt
Sűrűség	kg/m ³	15	18	18	DIN 53420
Sűrűség (3cm-es részben)	kg/m ³	20	22	22	DIN 53420
Szín		világossárga	világossárga	világossárga	vizuális
Kiadósság	liter	45	35	23	DOW belső rendszer
Alakíthatósági idő	perc	10	12	12	DOW belső rendszer
Vágható	perc	23	25	25	DOW belső rendszer
Szakítószilárdság	N/cm ²	8	8	8	DIN 53430
Nyomószilárdság	N/cm ²	5	5	5	DIN 53421
Vágószilárdság	N/cm ²	5	5	5	DIN 53427
Mérettartósság	%	≤10	≤10	≤10	DIN 53431

1. Az adatok a fenti vizsgálati módszereken alapulnak. Minden adat friss habra vonatkozik. A speciális alkalmazásokra a habot külön kell tesztelni.

Biztonság

A biztonságtechnikai adatlapok a The Dow Chemical Company-tól beszerezhetők. A biztonságtechnikai adatlapok az ügyfelek saját kezelési, biztonsági és ártalmatlanítási igényeinek kielégítését segítik, valamint azokat, amelyeket a vonatkozó helyi egészségügyi és biztonsági rendelkezések előírnak. A biztonságtechnikai adatlapok frissítése rendszeresen történik, ezért kérje és tekintse át a legfrissebb biztonságtechnikai adatlapot, mielőtt bármely terméket kezel vagy használja. Ezek a legközelebbi Dow értékesítési irodától szerezhetők be.

Ügyféltájékoztatás

A Dow ösztönzi ügyfeleit arra, hogy vizsgálják meg Dow termékeik alkalmazását humán egészségügyi és környezetminőségi szempontból. A Dow termékek nem szándékolt vagy nem tesztelt módon történő felhasználásának elkerülése érdekében a Dow munkatársak segítséget nyújtanak az ügyfeleknek ökológiai és termékbiztonsági kérdésekben. Dow értékesítési képviselőjén keresztül veheti fel a kapcsolatot a megfelelő kapcsolattartókkal.

Kapcsolat információ:

A poliuretán ügyfél- és építőipari termékekről további információért vegye fel a kapcsolatot a The Dow Chemical Company-val.

<http://www.dowbuildingsolutions.com>

MEGJEGYZÉS: Az e dokumentumban szereplő információk és adatok nem tekinthetők értékesítési specifikációnak. A termék tulajdonságai értesítés nélkül változhatnak. Ez a dokumentum nem jelent felelősség vállalást vagy garanciát a termék megfelelésére. A Vevő felelőssége annak meghatározása, hogy a Dow termék alkalmas-e a Vevő általi felhasználásra, valamint annak biztosítása, hogy a Vevő munkahelyi és ártalmatlanítási gyakorlata megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak. Fentiek nem biztosítják szabadalmak vagy egyéb ipari vagy szellemi tulajdonjogok szabad használatát, illetve ilyen jogok a fentiekből nem következnek.

