



GREAT STUFF PRO Mega Foam

Mega Hab

Pisztolyhab (810ml)

Termék leírása

A GREAT STUFF Pro Gun Mega Foam egy egykomponensű, a levegő nedvességének hatására kötő, aeroszolos, poliuretán tömítő hab. Környezetbarát hajtógázt tartalmaz, mely megfelel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok (egykomponensű poliuretán termékekben történő felhasználásáról szóló legutóbbi EU rendelet ((EK) 842/2006) előírásainak.

Felhasználási területek

Alkalmas kitöltésre, tömítésre, szigetelésre.

- válaszfalak, födémek csatlakozásánál
- ajtó- és ablakok körüli hézagok, falazatok kitöltésére, rögzítésére
- előre gyártott építőipari elemek réseinek szigetelésére
- csökkenti a légáteresztést az építési burkolatoknál és így jó átfedést biztosít
- tető- és falpanelek réseinek kitöltésére
- hő-, hang- és légszigetelésre
- téglafalak csőátvezetéseinél

Az anyag tulajdonságai

A GREAT STUFF Pro Gun Mega Foam jól tapad a legtöbb átlagos építőipari anyaghoz, beleértve a fát, betont, farostlemezt és műanyagot, kivéve a sima felületű polietilént, szilikont, olajat és zsírt, vagy hasonló anyagokat. A GREAT STUFF Pro Gun Mega Foam +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten használható, az optimális felhasználási hőmérséklet: +18°C és +25°C közötti.

Teljes kikeményedési idő: 12 óra. A kikeményedett hab vágható, csiszolható, festhető és vakolható. A kikeményedett hab fél-merev és túlnyomó részben zárt cellás.

Hőmérséklettűrése: -30°C és +80°C között.

Tartós és állandó, kivéve, ha UV sugárzásnak van kitéve. Az UV sugárzásnak kitett habot fessük vagy fedjük le.

Hőszigetelő képessége kiváló.

A GREAT STUFF PRO pisztolyhab garantálja a kiváló adagolhatóságot, és ismételten felhasználható.

Ajánlott felhasználási feltételek

Felhasználás előtt a felület legyen tiszta, kosztól, zsírtól és maradék anyagtól mentes.

A folyamat meggyorsításának érdekében, a hab használata előtt enyhén nedvesítsük meg a felületet.

A padlót és munka felületeket ajánlott papírral vagy műanyag maszkoló szalaggal letakarni, hogy megóvjuk a lecsöpögő anyagtól. Ajánlott GREAT STUFF PRO GUN CLEANER PU tisztítót kéznél tartani.

A környezet és a flakon tartalma számára ideális felhasználási hőmérséklet +20°C.

Mindig viseljen kesztyűt és védőszemüveget, amikor a GREAT STUFF Pro Gun Mega Foam-ot használja.



Felhasználási javaslat

A következő utasításokat szigorúan be kell tartani:
 Rázza fel a flakont erőteljesen 30 másodpercig. Csavarja fel a pisztolyt a szelepre.
 Vigyázzunk, hogy a kinyomó alkatrészeket ne feszítsük túl. A hab kinyomásához a pisztolyhab pisztolyának kioldójával gondosan szabályozzuk a nyomást. A pisztoly ravaszát a pisztoly hátulján lévő kerek gombbal állíthatjuk be. Kinyomáskor a flakont a szeleppel lefelé tartjuk. A friss hab kinyomás után megduzzad, ezért vigyázzunk, hogy ne töltsük ki a hézagokat túlzott mértékben.
 Figyelmeztetés: a hab gyors és egyenletes megkötéséhez pára szükséges. A nem megfelelő nedvesség vagy a hézagok és üregek túltöltése gyenge száradáshoz és a hab túlzott mértékű nemkívánatos utó-tágulásához vezethet.
 A 3 x 3 cm-nél nagyobb rések esetében ajánlott a habot több rétegben felvinni és az egyes rétegeket hagyni, hogy megkössenek.

A friss hab felesleget még az alakíthatósági időn belül távolítsuk el GREAT STUFF PRO GUN CLEANER PU tisztítóval. A már megkötött habot mechanikus úton tudjuk eltávolítani.

Kinyomópisztoly használata:
 Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a kinyomópisztoly kompatibilis-e a GREAT STUFF Pro Gun Mega Foam flakonokkal. A legjobb adagolási eredmények a GREAT STUFF PRO kinyomópisztolyokkal érhetők el.
 A viszonylag rövid munkaszünetek alatt hagyjuk a kinyomópisztolyt a flakonon és teljesen zárjuk el. Ha a flakon kiürült, azonnal helyezzük át a pisztolyt egy másik flakonra. Hosszú leállás esetén csavarjuk le a flakont és GREAT STUFF PRO GUN CLEANER PU tisztítóval tisztítsuk meg a pisztolyt. A megkezdett pisztolyos flakon tartalma 4 héten belül felhasználható.

Ha az aeroszolos flakon hozzáragad a kinyomó csőhöz vagy a pisztolyhoz, ne feszegessük, mert fennáll a szabályozatlan anyagkiáramlás veszélye!
 Ha a termék nem jön ki könnyedén, ne erőltessük a kinyomást!

Csomagolás

810ml-es Tinplate flakon
 12db/karton

Tárolás és raktározás

Mindig száraz helyen és állítva.
 Tárolási hőmérséklet: +5°C és +25°C között.
 A flakont ne tároljuk meleg helyen, mint például járművekben közvetlen napfénynek kitéve.
 Eltartható: 18 hónapig, eredeti bontatlan csomagolásban.



Fizikai tulajdonságok ⁽¹⁾

	Mérték egység-	Pisztolyhab 810ml	Teszt
Sűrűség	kg/m ³	17	DIN 53420
Sűrűség (3cm-es részben)	kg/m ³	11	DIN 53420
Szín		világossárga	vizuális
Kiadósság	liter	65	DOW belső rendszer
Alakíthatósági idő	perc	8	DOW belső rendszer
Szakítószilárdság	N/cm ²	4	DIN 53430

1. Az adatok a fenti vizsgálati módszereken alapulnak. Minden adat friss habra vonatkozik, 23°C-on vizsgálva. A különböző alkalmazási módokra és típusokra eltérések figyelhetők meg.

Biztonság

A biztonságtechnikai adatlapok a The Dow Chemical Company-tól beszerezhetők. A biztonságtechnikai adatlapok az ügyfelek saját kezelési, biztonsági és ártalmatlanítási igényeinek kielégítését segítik, valamint azokat, amelyeket a vonatkozó helyi egészségügyi és biztonsági rendelkezések előírnak. A biztonságtechnikai adatlapok frissítése rendszeresen történik, ezért kérje és tekintse át a legfrissebb biztonságtechnikai adatlapot, mielőtt bármely terméket kezel vagy használja. Ezek a legközelebbi Dow értékesítési irodától szerezhetők be.

Ügyféltájékoztatás

A Dow ösztönzi ügyfeleit arra, hogy vizsgálják meg Dow termékeik alkalmazását humán egészségügyi és környezetminőségi szempontból. A Dow termékek nem szándékolt vagy nem tesztelt módon történő felhasználásának elkerülése érdekében a Dow munkatársak segítséget nyújtanak az ügyfeleknek ökológiai és termékbiztonsági kérdésekben. Dow értékesítési képviselőjén keresztül veheti fel a kapcsolatot a megfelelő kapcsolattartókkal.

Kapcsolat információ:

A poliuretán ügyfél- és építőipari termékekről további információért vegye fel a kapcsolatot a The Dow Chemical Company-val.

<http://www.dowbuildingsolutions.com>

MEGJEGYZÉS: Az e dokumentumban szereplő információk és adatok nem tekinthetők értékesítési specifikációknak. A termék tulajdonságai értesítés nélkül változhatnak. Ez a dokumentum nem jelent felelősség vállalást vagy garanciát a termék megfelelőségre. A Vevő felelőssége annak meghatározása, hogy a Dow termék alkalmas-e a Vevő általi felhasználásra, valamint annak biztosítása, hogy a Vevő munkahelyi és ártalmatlanítási gyakorlata megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak. Fentiek nem biztosítják szabadalmak vagy egyéb ipari vagy szellemi tulajdonjogok szabad használatát, illetve ilyen jogok a fentiekből nem következnek.

