



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Sz.: SNF_DOP_001

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Dow Corning® 895 szerkezeti üveg-tömítőanyag

2. Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más alapvető adat, amely a 11(4) cikk értelmében szükséges:

Hatályos 2014. február 19-től

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki szabványnak megfelelően, melyet a gyártó ad meg:

Szerkezeti tömítőanyag üvegezési rendszerekhez

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe, amely a 11(5) cikk értelmében szükséges:

Dow Corning Europe S.A.
1 rue Jules Bordet, Parc Industriel zone C
7180 Seneffe, Belgium

5. Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek felhatalmazása a 12(2) cikkben meghatározott feladatokra terjed ki:

n.a.

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint:

1+ rendszer

7. Egy harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

n.a.

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki:

UBatc

kiadva:

BCCA 0749

a következő alapján:

ETA 01/0005



9. Meghatározott teljesítmény

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	TELJESÍTMÉNY	HARMONIZÁLT MŰSZAKI SZABVÁNY
FAJLAGOS TÖMEG	1,45	ETAG utolsó változata
„A” KEMÉNYSÉG	Közepes 33 Shore A	ETAG utolsó változata
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSG HÚZÁSKOR	0,14 MPa	ETAG utolsó változata
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSG DINAMIKUS NYÍRÁSKOR	0,14 MPa	ETAG utolsó változata
RUGALMASSÁGI MODULUS HÚZÁSKOR (E ₀)	0,9 MPa	ETAG utolsó változata
RUGALMASSÁGI MODULUS A TÁMADÁSI PONTHOZ KÉPEST ÉRINTŐ IRÁNYÚ NYÍRÁSKOR (G ₀)	0,3 MPa	ETAG utolsó változata
MUNKÁIDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)	15 perc	ETAG utolsó változata
HEGESEDESI IDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)	15 perc	ETAG utolsó változata
NEM-RAGADÁSI IDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)	30–50 perc	ETAG utolsó változata
A RAGASZTOTT KERET SZÁLLÍTÁSA ELŐTT ELTELT IDŐ	Min. 21 nap	ETAG utolsó változata
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG, I-TARTÓ (ALU-GL), 23 °C-50% REL.PÁRAT. + 1 d H ₂ O	> 0,70 MPa	ETAG utolsó változata
KOH. HIBA 100%, I-TARTÓ (ALU-GL), 23 °C-50% REL.PÁRAT.	100%	ETAG utolsó változata

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségével adták ki.

Aláírta a gyártó helyett és nevében:

Seneffe, 2014. február 19.

Loriane Parisot
High Performance Building AETS manager EMEA